

## ► Serie 3220 Laminat

### Hochwertiges, gegossenes und druckempfindliches Laminat Serie 3220: glänzende, schimmernde, seidenmatte oder matte Oberfläche

Das Laminat Serie 3220 ist ein 50 Mikron starkes, gegossenes Laminat mit einem transparenten, permanenten und druckempfindlichen. Dieses Laminat wurde speziell entwickelt um die Haltbarkeit von gedruckten Grafiken um bis zu zwei Jahre zu verlängern und diese zu schützen. Die Haltbarkeit der Serie 3220 im Außenbereich beträgt bis zu sieben Jahre. Dieses Produkt ist keine transparente Fensterfolie.

### ANWENDUNGSBEREICHE

- Schützendes Laminat für DPF 6000XRP, DPF 6000RP Weiß / Transparent, DPF 4300, DPF 4600LX und DPF 8000
- Für dauerhafte Beschilderungen, Kiosks, Point-Of-Purchase Displays, Flotten- und Fahrzeugapplikationen
- Empfohlene Trockenzeit für gedruckte Grafiken beträgt 24-48h vor der Laminierung
- UV-Inhibitoren schützen Ihren Druck und verlängern so seine Lebensdauer
- Arlon's Laminat wurde als Kaltlaminat entwickelt und sollte ohne wärme Einstellung Laminiert werden

### EIGENSCHAFTEN & DATEN

EIGENSCHAFTEN	TESTMETHODEN	STANDARDWERTE
<b>OBERFLÄCHE</b>	Gloss Meter 60° Reflektion	Glänzend: 80 bis 90 Einheiten Schimmernd: 55 bis 85 Einheiten Seidenmatt: 20 bis 30 Einheiten Matt: 1,5 bis 10 Einheiten
<b>STÄRKE</b>	Mikrometer, Federal Bench Type	50 Mikron
<b>REISSFESTIGKEIT</b>	Tensile Tester mit 51mm Spannweite; Kreuzkopfgeschwindigkeit von 5.1 mm/s, Bahnrichtung	≥ 0,8 kg/cm
<b>DEHNBARKEIT</b>	Instron Tensile Tester wie oben	≥ 150%
<b>HALTBARKEIT (IN DER VERPACKUNG)</b>	Lagerung frei von extremer Feuchtigkeit (bis zu 50%), Temperaturen (bis zu 21°C) und direktem Sonnenlicht	2 Jahre ab Fabriklieferung
<b>ANWENDUNGSTEMPERATUR</b>	Auf sauberem, trockenem Untergrund	4,4°C bis 38°C
<b>TEMPERATURBESTÄNDIGKEIT</b>	Auf sauberem, trockenem Untergrund	-40°C bis 79°C
<b>FORMSTABILITÄT</b>	Schrumpfung bei 70°C, nach 48 Stunden	0,12 mm
<b>KLEBKRAFT</b>	PSTC-1, 15 Min., 21°C	0,78 kg/cm
<b>LINER RELEASE</b>	TLMI Release bei 90°, 760 cm/Min	13,78 g/cm

*Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen*

## OPTIMALE HALTBARKEIT

Die tatsächliche Lebensdauer des Laminats hängt von der Oberflächenvorbereitung, Oberflächenpflege und den Witterungsverhältnissen ab. Eine gute Witterungsbeständigkeit wird definiert durch eine lange Haltbarkeit/Lesbarkeit des Drucks.

Das Laminat der Serie 3220 ist am witterungsbeständigsten, wenn es auf senkrechten Flächen oder oberen Außenwinkeln angebracht wird. Wenn das Laminat auf horizontalen Flächen, wie z.B. Kofferraum oder Autodach angebracht wird, verkürzt sich seine Haltbarkeit beträchtlich im Vergleich zu einer Anwendung auf vertikalen Flächen. Das liegt sowohl an der verstärkten Belastung durch Sonnenlicht und Feuchtigkeit, als auch an Ablagerungen von Schmutz und atmosphärischen Schadstoffen. Arlon empfiehlt das Laminat nicht für horizontale oder nahezu horizontale Anwendungen.

## ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

*Nachstehende Angaben gelten anstelle jeglicher Gewährleistungen:*

Alle durch Arlon veröffentlichten und auf die Produkte bezogenen Angaben, technischen Informationen und Empfehlungen basieren auf Tests, die als zuverlässig erachtet werden und innerhalb der Genauigkeit der dafür verwendeten Geräte liegen. Arlon kann die Richtigkeit und die Vollständigkeit der Testergebnisse nicht garantieren. Verkäufer und Hersteller sind lediglich für den Ersatz von nachweislich defekten Produkten in voller Menge verantwortlich. Verkäufer und Hersteller sind nicht verantwortlich für Schäden, Verluste oder Zerstörung, die durch Direkt- oder Folgeschäden – im Zusammenhang mit der sachgemäßen oder unsachgemäßen Anwendung der Produkte – auftreten. Ferner haften Verkäufer und Hersteller nicht für Kosten oder Ausgaben, die während der Verwendung der Folie oder des Druckvorgangs entstehen. Vor der Anwendung liegt es in der Verantwortung des Nutzers zu prüfen, ob das Produkt für die beabsichtigten Zwecke geeignet ist. Die damit verbundene Haftung und Risiken jeder Art liegen vollständig beim Nutzer. Keinerlei Äußerungen oder Empfehlungen außer den von Arlon veröffentlichten technischen Produktinformationen haben Rechtskraft oder Rechtswirkung. Ausgenommen sind vertraglich durch entweder Verkäufer oder Hersteller mit persönlicher Unterschrift garantierte Anwendungen.

März 2015

USA:  200 Boysenberry Lane, Placentia, CA 92870, USA  
EUROPA:  North Sea Building, Gevers Deynootweg 93, 4. Etage, 2586BK Den Haag, Niederlande  
UK:  P6 Parklands, Heywood Distribution Park, Heywood, Lancashire OL102TT, UK

 +1 714 985 6300  
 +31 70 354 4311  
 +44 161 884 0592

 800 329 2756  
 +31 70 355 7721  
 +31 70 355 7721

arlon.com